

## AMÉNAGEMENT PAYSAGER / GAMME EXCELLENCE



# NATUREL 35

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Piscine



Terrasse

### PLUS VRAI QUE NATURE

Ce gazon artificiel est conçu pour tous ceux qui sont à la recherche d'un rendu **ultra réaliste** tout en gardant les avantages d'entretien simplifié du gazon synthétique : composé de fibres aux couleurs sélectionnées pour être au plus proche d'un gazon naturel, sa hauteur de brins de 35mm permet un rendu visuel fraîchement tondu.

**Son aspect mat permet d'éviter les effets de brillance et participe à ce rendu ultra-réaliste.**

**Son excellent rapport hauteur densité**, lui confère une bonne résistance au passage et en font un excellent produit pour réaliser vos aménagements extérieurs comme **les abords de piscine et les jardins paysagers en pelouse synthétique.**

ASPECT	★★★★☆
DOUCEUR	★★★★☆
DENSITÉ	★★★★☆
PASSAGE	★★★★★

### AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.


Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !





**35 mm**  
hauteur des brins




**2 650 g/m<sup>2</sup>**  
fibres + dossier



**1 650 g/m<sup>2</sup>**  
fibres



**Densité 47**  
g/m<sup>2</sup>/mm de hauteur



**12 000**  
DECITEX

Composition  
des fibres  
**100 %**  
Polyéthylène  
Thermo Active

Fil 1  
C Shape  
Monofilament droit  
DTex : 7200

Fil 2  
Fibrillé  
DTex : 4800

Tuilage en ligne  
Jauge  
3/8"

**544 000 fibres/m<sup>2</sup>**  
**32 fibres par touffes**  
**17 000 touffes/m<sup>2</sup>**

**Dossier : 1 000 g/m<sup>2</sup>**

Dossier principal : 170g/m<sup>2</sup>  
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece  
Enduction Latex : 830g/m<sup>2</sup>



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m <sup>2</sup> /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.  
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

**04 37 90 20 50**

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

[www.saccinto.fr](http://www.saccinto.fr)

[www.gazon-synthese-saccinto.fr](http://www.gazon-synthese-saccinto.fr)



[contact@saccinto.fr](mailto:contact@saccinto.fr)