

AMÉNAGEMENT PAYSAGER / GAMME EXCELLENCE



NATUREL 40

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Piscine



Terrasse

RÉALISME ET CONFORT

Ce gazon est élaboré pour répondre aux **objectifs de réalisme** sans compromis sur la **qualité** et la **durabilité** de votre installation. Composé de fibres 100 % polyéthylène, une attention particulière a été portée sur **la couleur des brins** qui le composent pour un rendu visuel au plus proche **d'un gazon naturel**. Grâce au polyéthylène, ses fibres conservent **douceur et résistance** dans la durée.

Son atout pour un gazon de 40 mm, reste sa **haute densité** qui permettra à ses brins de résister durablement à l'affaissement sous l'effet du passage. **Il s'impose naturellement comme le gazon artificiel idéal pour les jardins et abords de piscine.**

| | |
|---------|-------|
| ASPECT | ★★★★★ |
| DOUCEUR | ★★★★★ |
| DENSITÉ | ★★★★★ |
| PASSAGE | ★★★★☆ |

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !




40 mm
hauteur des brins




3 150 g/m²
fibres + dossier



2 150 g/m²
fibres



Densité 54
g/m²/mm de hauteur



12 000
DECITEX

Composition
des fibres
100 %
Polyéthylène
Thermo Active

Fil 1
C Shape
Monofilament droit
DTex : 7200

Fil 2
Fibrillé
DTex : 4800

Tuilage en ligne
Jauge
3/8"

608 000 fibres/m²
32 fibres par touffes
19 000 touffes/m²

Dossier : 1 000 g/m²

Dossier principal : 170g/m²
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece
Enduction Latex : 830g/m²

GARANTIE
10 ans
INDUSTRIELLE

cradle to cradle
ECOCONCEPTION

REACH
COMPLIANT

ISO

Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Tenue des couleurs | Stabilité à la radiation UV | Perméabilité | Ancrage de la fibre | Résistance au chlore | Résistance à l'eau de mer |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Echelle 7 DIN 54004 | > 3000 heures UV - A | 60 litres/ m ² /min | > 30 N | 4 - 5 DIN 54019 | 4 - 5 DIN 54007 |

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr