



## PURE

FABRIQUÉ EN FRANCE



Football et tous les jeux pieds

### CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Le Pure, c'est le gazon synthétique d'excellence pour la pratique de tous les jeux de pieds. Sa composition le rend particulièrement résistant à long terme, garanti une surface de jeu performante et la sécurité des athlètes.



CONFORT DE JEUX



FACILITÉ ENTRETIEN



DURABILITÉ



ASPECT




## GAZON TECHNIQUE / GAMME MULTISPORT


Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

INFOS GÉNÉRALES	APPLICATIONS	Football et tous les jeux pieds		
	ORIGINE	FABRIQUÉ	EN	FRANCE
	HAUTEUR DE BRIN	30 mm		
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	4 105 g/m <sup>2</sup>		
	POIDS FIBRES	2 700 g/m <sup>2</sup>		
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	90 g/m <sup>2</sup>		
	COULEUR	Terrain : field green et olive green Lignes : blanc - jaune - bleu - rouge		
FIBRE(S)	REMPLISSAGE	Sable : 12 kg/m <sup>2</sup>		
	FIL	Polyéthylène / diamant + triangle Fil 1 : monofilament droit - épaisseur 360 µm DTEX 13300 Fil 2 : fibrillé - épaisseur 320 µm - DTEX 8000		
TUFT	TUFTAGE	Linéaire		
	JAUGE	3/8"		
	FIBRES/ TOUFFE	44		
	TOUFFE/M <sup>2</sup>	17 900		
	FIBRES/M <sup>2</sup>	393 000		
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV + Fibre de verre 305 g/m <sup>2</sup>		
	ENDUCTION	Latex - 1 100 g/m <sup>2</sup>		
	POIDS TOTAL DOSSIER	1 405 g/m <sup>2</sup>		
	LARGEUR DU ROULEAU	400 cm		



**4 105 g/m<sup>2</sup>**  
fibres + dossier



**2 700 g/m<sup>2</sup>**  
fibres



**Densité 90**  
g/m<sup>2</sup>/mm de hauteur



**21 300**  
DECITEX



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES					
Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m <sup>2</sup> /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

# 04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

[www.saccinto.fr](http://www.saccinto.fr)

[www.gazon-synthese-saccinto.fr](http://www.gazon-synthese-saccinto.fr)



[contact@saccinto.fr](mailto:contact@saccinto.fr)